

Revestimento GRANITE

Versão 03
Página 1/2

Revestimento acrílico hidro-repelente de alto desempenho para proteção e decoração de fachadas e paredes internas.

DESTINAÇÃO

Indicado para proporcionar efeitos decorativos diferenciados em paredes internas e externas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

PROPRIEDADES

Produto a base de água.
Efeito multicolorido.
Exterior e interior.
Produto hidro-repelente.

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.6.3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: desempenado médio
Densidade	: 1,70 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 25 – 35g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 72% +/- 5
Consumo	: 2 a 3Kg/m ² por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

Revestimento GRANITE

Revestimento acrílico hidro-repelente de alto desempenho para proteção e decoração de fachadas e paredes internas.

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Atenção: Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar. Não recomendamos a aplicação de lotes diferentes em uma mesma parede, pois pode haver pequena variação de cor entre lotes.

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Crepi Selador Branco como base. Após 4 horas aplique duas demãos de Crepi Granite com intervalo mínimo de 4 horas entre elas.

Para obter efeito brilhante deve-se lavar o produto 24 horas após a sua aplicação utilizando água limpa e uma broxa macia.

Repinturas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfícies pintadas aplicar uma demão de Crepi Selador Rugoso e em seguida proceder como parede nova.

No caso de paredes mofadas, lavar a superfície com água e água sanitária na proporção 1:1.

No caso de paredes calcinadas e ou descascadas, aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula IKARFIX S.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Desempenadeira

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluyente : pronto para uso

Nº de demãos : 1 a 2 demãos

CONDICIONAMENTO

25kg e 5kg

HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.