

Revestimento **MARBRE**

Revestimento acrílico para proteção e decoração de paredes internas de alvenaria.

DESTINAÇÃO

Indicado para proporcionar efeitos decorativos diferenciados em paredes internas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

PROPRIEDADES

Produto a base de água.
Efeito liso.
Interior.

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.5.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: marmorizado/cimento queimado
Densidade	: 1,60 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 15 – 35g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 63% +/- 5
Consumo	: 0,25 a 0,5Kg/m ² por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor



Revestimento **MARBRE**

Revestimento acrílico para proteção e decoração de paredes internas de alvenaria.

Versão 01
Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Atenção: Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar. Não aconselhamos a aplicação de lotes diferentes em uma mesma parede, pois pode haver pequena diferença de cor entre lotes.

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Crepi Selador na mesma cor do revestimento como base. Após 4 horas aplique uma primeira demão de Crepi Marbre na cor desejada, de maneira uniforme em toda a parede. Após 8 horas efetue o lixamento da superfície. Em seguida aplique mais 3 demãos queimando com a desempenadeira, respeitando o intervalo de 4 horas entre as demãos.

Repinturas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfícies pintadas aplicar uma demão de Crepi Selador e em seguida proceder como parede nova.

No caso de paredes mofadas, lavar a superfície com água e água sanitária na proporção 1:1.

No caso de paredes calcinadas e ou descascadas, aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula IKARFIX S.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Desempenadeira / Rolo de Textura

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluyente : pronto para uso

Nº de demãos : 1 demão

CONDICIONAMENTO

25kg e 5kg

HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.