

# CREPI Metallik

Versão 00  
Página 1/2

Tinta acrílica de efeito metalizado para decoração.

## DESTINAÇÃO

Indicado para decorar diversos tipos de substratos previamente preparados tais como: estruturas metálicas, portas, janelas, paredes e etc.

## PROPRIEDADES

Aspecto fosco metalizado.  
Secagem rápida.  
Fácil de aplicar.  
Lavável.  
Exterior-Interior

## REGULAMENTAÇÃO

Produto não Classificado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: áspero
Densidade	: 1,43 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
C.O.V.	: 20 – 40g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 58% +/- 5
Rendimento teórico	: 6 a 10m <sup>2</sup> /L por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 1 hora para toque / 4h para repintura
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Conforme Cartela de Cores Forja
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## Efeito Aço Corten

Para obter o acabamento AÇO CORTEN, acesse o nosso site e veja o vídeo ensinando o passo a passo. As cores normalmente utilizadas são:

Base – Cor Tillac  
1º Efeito – Cor: Callian  
2º Efeito – Cor: Dullin

## CREPI Metallik

Tinta acrílica de efeito metalizado para decoração.

Versão 02  
Página 2/2

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

##### Paredes Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias). Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes.

Em superfícies de Gesso deve-se aplicar previamente uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula Selagesso.

Em superfícies de metal deve-se aplicar uma demão ne primer anticorrosão Formula Fundo Zarcão Laranja, ou um primer epóx.

Em superfícies de madeira deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Branco Fosco.

##### Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo, pincel e pistola.

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluyente** : até 20% de água

**Nº de demãos** : 1 a 2 demãos

### CONDICIONAMENTO

0,7L

### HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.