

# Revestimento PIERRE

Versão 02  
Página 1/2

Revestimento acrílico hidro-repelente de alto desempenho para proteção e decoração de fachadas e paredes internas.

## DESTINAÇÃO

Indicado para proporcionar efeitos decorativos diferenciados em paredes internas e externas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

## PROPRIEDADES

Produto a base de água.  
Efeito desempenado.  
Exterior e interior.  
Produto hidro-repelente.

## REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.6.3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: desempenado médio
Densidade	: 1,84 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
C.O.V.	: 25 – 45g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 78% +/- 5
Consumo	: 2 a 3Kg/m <sup>2</sup> por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## Revestimento PIERRE

Revestimento acrílico hidro-repelente de alto desempenho para proteção e decoração de fachadas e paredes internas.

Versão 02  
Página 2/2

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

**Atenção:** Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar.

#### Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Crepi Selador como base na mesma cor da textura. Após 4 horas aplique uma demão de Crepi Pierre na cor desejada.

Caso deseje efeito envelhecido aplicar uma demão de Crepi Gel Envelhecedor.

#### Repinturas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfícies pintadas aplicar uma demão de Crepi Selador Rugoso e em seguida proceder como parede nova.

Em superfícies já texturizadas, aplicar uma demão de Crepi Selador Rugoso e em seguida o Crepi Pierre.

No caso de paredes mofadas, lavar a superfície com água e água sanitária na proporção 1:1.

No caso de paredes calcinadas e ou descascadas, aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula IKARFIX S.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Desempenadeira

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluyente** : pronto para uso

**Nº de demãos** : 1 demão

### CONDICIONAMENTO

25kg e 5kg

### HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.