

Selador RUGOSO

Versão 02
Página 1/2

Selador acrílico álcali-resistente de aspecto rugoso.

DESTINACÃO

Indicado para selar e promover boa aderência em superfícies de reboco e repinturas, facilitando a aplicação dos revestimentos Crepi.

PROPRIEDADES

Aspecto fosco.
Excelente enchimento.
Fácil de aplicar.
Excelente rendimento.
Rápida secagem.

REGULAMENTACÃO

ABNT NBR 11702:2019 do tipo 4.1.2.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: áspero
Densidade	: 1,45 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 20 – 30g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 54% +/- 5
Rendimento	: 5 a 8m ² /L por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 30 minutos para toque / 4h para repintura
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

Selador RUGOSO

Selador Acrílico álcali-resistente de aspecto rugoso.

Versão 02

Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias). Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes.

Em superfícies de Gesso deve-se aplicar previamente uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula Selagesso.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Rolo e pincel

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluyente : até 10% de água

Nº de demãos : 1 a 2 demãos

CONDICIONAMENTO

14L e 2,8L

HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.