

DECOSINAL AMARELO

Versão 01
Página 1/2

Tinta para demarcação viária
Peinture de marquage routier



DESTINACÃO

Tinta acrílica estirenada amarela mono componente para demarcação viária retro refletiva através de aspersão de micro esferas de vidro. Utilizado para trabalhos novos ou repinturas.

PROPRIEDADES

Extremamente adaptável a todos os trabalhos de demarcação que necessitam uma secagem rápida e permanente garantindo visibilidade diurna e noturna.

REGULAMENTACÃO

Não Classificado

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido
Aspecto do filme	: fosco
Densidade*	: 1,53+/- 0,05 g/cm ³
C.O.V.	: 450 - 500g/l
Sólidos**	: em peso 70 +/-2%
Rendimento 0,6mm	: 1,5m ² /l
Tempo de liberação tráfego	: 20 minutos
Veículo	: Resina Acrílica em solvente
Cores	: amarelo
Diluição	: até 5% com Diluente D-550
Estocagem	: 1 ano em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

DECOSINAL AMARELO

Tinta para demarcação viária
Peinture de marquage routier

Versão 01
Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Asfalto:

O asfalto deverá ter pelo menos um mês antes da aplicação. Caso contrário consulte nosso laboratório.

Concreto:

A superfície deverá estar curada, limpa, seca, livre de qualquer impureza, e isenta de umidade. A superfície de concreto deve aguardar pelo menos três semanas de sua execução antes de ser pintada.

Para aplicação em concreto recomendamos a aplicação da primeira demão do produto diluída de 5 a 10% com diluente apropriado, e a aplicação deve ser feita com uma dosagem de 300 a 400g/m². Após a secagem uma segunda demão do produto deve ser aplicada para garantir longa duração.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura da superfície:

A temperatura da superfície deve estar entre 5° e 40°C e pelo menos a 3° acima do ponto de orvalho para evitar a condensação.

Condições atmosféricas:

A temperatura deve estar entre 10°C e 40°C. A umidade deve estar entre 0% e 85%.

MATERIAL E DILUIÇÃO

Rolo:

Diluição: até 5% com diluente D550

Pneumático:

Bico: de acordo com os equipamentos utilizados

Pressão: 3-6 bar, dependendo do equipamento.

Airless:

Bico mínimo: 0,4mm ou 0,017" #8217

Pressão: 150-200 bar

Peneira: Malha 60

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Formula Decosinal está pronto para uso.

LIMPEZA

A limpeza do equipamento deve ser efetuada com o diluente D550 uma vez por semana e deve permanecer cheia de solvente para evitar o bloqueio dos bicos.

EMBALAGEM

18L e 3,6L

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.