

# IKARFIX S

Versão 03  
Página 1/2

## Fundo fixador pigmentado a base de resina acrílica em solução

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution

### DESTINAÇÃO

Exterior: fundo fixador pigmentado para impregnação dos substratos levemente calcinados ou com pinturas antigas, após lavagem com alta pressão de água.

### PROPRIEDADES

Excelente aderência.  
Grande resistência à saponificação.  
Permeável ao vapor de água.

### REGULAMENTAÇÃO

**ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.1.1.5**  
AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspecto na embalagem</b>	: líquido
<b>Aspecto do filme</b>	: fosco
<b>Densidade*</b>	: 1,36 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V.</b>	: 450 - 650g/l
<b>Sólidos**</b>	: em peso 66 +/-2% em volume: 43 +/- 2%
<b>Ponto de Ignição</b>	: entre 23 e 55°C
<b>Rendimento</b>	: 3,5 a 7m <sup>2</sup> /l de acordo com a porosidade do substrato e o método de aplicação.
<b>Secagem (20°C – 65% UR)</b>	: toque 2h
<b>Repintura</b>	: 12h
<b>Cores</b>	: branco
<b>Estocagem</b>	: 1 ano em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## IKARFIX S

**Fundo fixador pigmentado a base de resina acrílica em solução**

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique em solution

Versão 03

Página 2/2

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se houver dúvidas, consulte nosso departamento técnico.

Os substratos contaminados deverão ser tratados previamente com Ikar bactericida conforme sua ficha técnica e depois lavados com água em alta pressão.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

**Condições de aplicação** : Evite pintar em dias chuvosos e ou com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo e pincel.

**Limpeza das ferramentas** : Diluente D 80-28 ou thinner de limpeza

**Diluente** : Diluente D 80-28

**Diluição** : até 10%

#### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Substrato	Fundo	Acabamento
- Concreto - Fibro-cimento - Reboco - Pinturas antigas	1 demão de Ikarfix S	O Ikarfix S deve ser recoberto com uma tinta de acabamento compatível.

### CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L

### HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.