

# MASSA CORRIDA

Versão 02

Página 1/2

## Massa niveladora para superfícies internas de alvenaria

Nivellement patê pour les surfaces de maçonnerie internes

### DESTINACÃO

Indicado para proporcionar acabamento liso em paredes de reboco e gesso previamente preparado.

### PROPRIEDADES

Aspecto fosco.  
Excelente enchimento.  
Fácil de aplicar e de lixar.  
Excelente rendimento.  
Rápida secagem.

### REGULAMENTACÃO

**ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.7.2**  
**ABNT NBR 15.348:2006 do tipo interiores**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: fosco
Densidade	: 1,70+/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
C.O.V.	: 1,5 – 2,0g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 68% +/- 2
Rendimento	: 2 a 4m <sup>2</sup> /l por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 1 hora para toque
Repintura	: 4 horas
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## MASSA CORRIDA

**Massa niveladora para superfícies internas de alvenaria**

Nivellement paté pour les surfaces de maçonnerie internes

Versão 02

Página 2/2

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

##### Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador como base. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes.

Em superfícies de Gesso deve-se aplicar previamente uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes ou Formula Selagesso.

##### Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Desempenadeira.

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluyente** : pronto para uso

**Nº de demãos** : até atingir nivelamento

### CONDICIONAMENTO

29kg, 25kg, 5kg e 1,5kg

### HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.