

# NATUGRAFF

Versão 03

Página 1/2

**Textura acrílica natural para efeitos riscados em superfícies internas e externas de alvenaria.**

Texture acrylique naturelle pour des effets rayés dans les surfaces de maçonnerie internes et externes.

## DESTINACÃO

Indicado para proporcionar efeitos texturizados (riscados) diferenciados em paredes internas e externas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

## PROPRIEDADES

Produto a base de água.  
Efeito desempenado.  
Efeito riscado.  
Exterior e interior.

## REGULAMENTACÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.6.3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: riscado
Densidade	: 1,94 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
C.O.V.	: 8 – 10g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 80% +/- 2
Rendimento	: 0,35 a 0,45m <sup>2</sup> /kg por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque / 24 horas entre demãos
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## NATUGRAFF

Versão 03  
Página 2/2

**Textura acrílica natural para efeitos riscados em superfícies internas e externas de alvenaria**

Texture acrylique naturelle pour des effets rayés dans les surfaces de maçonnerie internes et externes

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

**Atenção:** Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar.

#### Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes para depois aplicar uma ou duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura.

#### Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Desempenadeira

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluyente** : pronto para uso

**Nº de demãos** : 1 demão

### CONDICIONAMENTO

25kg e 5kg

### HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.