

ACRÍLICO PINTA GESSO

Versão 02
Página 1/2

Tinta acrílica fosca para aplicação direto no gesso.
Peinture Acrylique Mat.

DESTINACÃO

Indicado para pintura de paredes internas de gesso e alvenaria.

PROPRIEDADES

Fosco
Anti-respingo
Baixo C.O.V
Anti-mofo
Direto no gesso

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.5.5
ABNT NBR 15079:2011 do tipo Econômica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: fosco
Densidade	: 1,33 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 22 – 30g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 40,0% +/- 5
Rendimento	: 10 - 13m ² /L por demão dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

ACRÍLICO FOSCO PINTA GESSO

Tinta acrílica fosca para aplicação direto no gesso.
Peinture Acrylique Mat

Versão 02
Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em gessos muito pulverulentos, é recomendada a aplicação de 1 demão de fundo preparador de paredes base água.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação	: Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.
Material de Aplicação	: Rolo de lã, pincel e airless.
Limpeza das ferramentas	: água corrente
Diluição	: até 10% com água
Nº de demãos	: 2 a 4 demãos

CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L e 0,9L

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.