

ACRÍLICO ACETINADO PREMIUM

Versão 02
Página 1/2

Tinta acrílica acetinada de alta resistência.

Peinture Acrylique Satiné.

DESTINACÃO

Indicado para pintura de paredes externas e internas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

PROPRIEDADES

Acabamento Acetinado
Anti-respingo
Baixo odor
Alta resistência
Baixo C.O.V
Anti-mofo

REGULAMENTACÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.5.4
ABNT NBR 15079:2011 do tipo Premium

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: acetinado
Densidade	: 1,19 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 30 – 60g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 33% +/- 5
Rendimento	: 10 a 13m ² /L por demão dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico.
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

ACRÍLICO ACETINADO PREMIUM

Tinta acrílica acetinada de alta resistência.
Peinture Acrylique Satiné.

Versão 02
Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Rolo de lã, pincel e airless.

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluição : até 30% com água

Nº de demãos : 3 a 5 demãos

CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L e 0,9L

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.