

RECUFLEX TRINCAS

Versão 02
Página 1/2

Massa niveladora flexível e impermeável.

Masse flexible et imperméable à l'eau

DESTINAÇÃO

Indicado para preencher e impedir a passagem de água em trincas, fissuras e juntas de dilatação.

PROPRIEDADES

Impermeável.
Flexível.
Resistente à fissura.

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2010 do tipo 4.7.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: semi-fosco
Densidade	: 1,43 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 90 – 100g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 69% +/- 5
Rendimento	: 20m linear/Kg para trincas de 5mm X 5mm
Secagem (20°C – 65% UR)	: 6 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

RECUFLEX TRINCAS

Massa niveladora flexível e impermeável.
Masse flexible et imperméable à l'eau

Versão 02
Página 2/2

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Abrir as trincas em forma de V, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes, em seguida preencher as trincas e juntas com a ajuda de uma bolsa plástica ou uma espátula. Como após a evaporação da água o produto tende a diminuir de volume uma outra demão pode ser necessária após 24 horas. Não aplicar sobre superfícies brilhantes.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro. Elimine o brilho através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas/emboloradas recomendamos lavar com Formula Fungifluid seguindo instruções da embalagem.

Abrir as trincas em forma de V, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes, em seguida preencher as trincas e juntas com a ajuda de uma bolsa plástica ou uma espátula. Como após a evaporação da água o produto tende a diminuir de volume uma outra demão pode ser necessária após 24 horas. Não aplicar sobre superfícies brilhantes.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Espátula e saco plástico

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluição : pronto para uso

Nº de demãos : 1 a 3 demãos

CONDICIONAMENTO

3,6Kg e 0,9Kg

HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.