

TEXTURA DESENHO

Versão 03

Página 1/2

Textura acrílica branca hidrorrepelente para efeitos decorativos em superfícies internas e externas de alvenaria.

Blanc texture acrylique hydrofuge pour des effets décoratifs dans les surfaces de maçonnerie internes et externes.

DESTINACÃO

Indicado para proporcionar efeitos texturizados diferenciados em paredes internas e externas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

PROPRIEDADES

Produto a base de água.
Efeito desempenado.
Efeito com rolo.
Exterior e interior.
Produto hidro-repelente

REGULAMENTACÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.6.2

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: massa
Aspecto do filme	: texturizado fino
Densidade	: 1,71 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V.	: 13 – 20g/l
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	: 71% +/- 5
Rendimento/Consumo	: 1,5 a 2,5 kg/m ² por demão dependendo o método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

TEXTURA DESENHO

Versão 03
Página 2/2

Textura acrílica branca hidrorrepelente para efeitos decorativos em superfícies internas e externas de alvenaria

Blanc texture acrylique hydrofuge pour des effets décoratifs dans les surfaces de maçonnerie internes et externes

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

APLICAÇÃO

Atenção: Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar.

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes para depois aplicar uma ou duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Desempenadeira e rolo de efeito

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluyente : pronto para uso

Nº de demãos : 1 demão

CONDICIONAMENTO

25kg e 5kg

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.