

# TINTA PISOS PREMIUM

Versão 02

Página 1/2

**Tinta acrílica a base de copolímeros acrílicos para pintura de pisos de concreto.**

Peinture acrylique à base de copolymères acryliques pour peindre les planchers de béton.

## DESTINACÃO

Indicado para pintura de pisos e cimentados em áreas externas e internas.

## PROPRIEDADES

Fosco  
Bom enchimento  
Fácil aplicação  
Rápida secagem

## REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.5.6  
ABNT NBR 15079:2011 do tipo Premium

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspecto na embalagem</b>	: líquido viscoso
<b>Aspecto do filme</b>	: fosco
<b>Densidade</b>	: 1,30 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V.</b>	: 30 – 50g/L
<b>Ponto de Ignição</b>	: não aplicável
<b>Sólidos por peso</b>	: 36% +/- 5
<b>Rendimento</b>	: 10 a 12m <sup>2</sup> /L por demão dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
<b>Secagem (20°C – 65% UR)</b>	: 4 horas para toque
<b>Cura Total</b>	: 30 dias
<b>Cores</b>	: Conforme cartela ready-mix.
<b>Estocagem</b>	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## TINTA PISOS PREMIUM

Versão 02  
Página 2/2

**Tinta acrílica a base de copolímeros acrílicos para pintura de pisos de concreto.**  
Peinture acrylique à base de copolymères acryliques pour peindre les planchers de béton.

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

#### APLICAÇÃO

##### Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de concreto, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a Formula Pisos diluído a 40% com água.

Aplicar como acabamento de 2 a 3 demãos de Formula Pisos.

##### Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em superfícies mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo de lã, pincel e airless.

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluição** : até 30% com água

**Nº de demãos** : 2 a 4 demãos

### CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L e 0,9L

### HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.