

# ACRÍLICO FOSCO TRADICIONAL

Versão 02

Página 1/2

**Tinta acrílica fosca de alto rendimento.**

Peinture Acrylique Mat.

## DESTINACÃO

Indicado para pintura de paredes externas e internas de alvenaria, cerâmica não vitrificada...

## PROPRIEDADES

Fosco  
Anti-respingo  
Alta resistência  
Baixo C.O.V  
Anti-mofo

## REGULAMENTACÃO

**ABNT NBR 11702:2012 do tipo 4.5.2**  
**ABNT NBR 15079:2011 do tipo Standard**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspecto na embalagem</b>	: líquido viscoso
<b>Aspecto do filme</b>	: fosco
<b>Densidade</b>	: 1,33 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>C.O.V.</b>	: 30 – 40g/L
<b>Ponto de Ignição</b>	: não aplicável
<b>Sólidos por peso</b>	: 47% +/- 5
<b>Rendimento</b>	: até 27m <sup>2</sup> /L por demão dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
<b>Secagem (20°C – 65% UR)</b>	: 4 horas entre demão
<b>Cura Total</b>	: 30 dias
<b>Cores</b>	: Cores ready mix e cores do sistema tintométrico.
<b>Estocagem</b>	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

# ACRÍLICO FOSCO TRADICIONAL

Tinta acrílica fosca de alto rendimento.  
Peinture Acrylique Mat

Versão 02  
Página 2/2

## UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.

A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245:2011

### APLICAÇÃO

#### Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico na mesma cor da textura. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes.

#### Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo de lã, pincel e airless.

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluição** : até 60% com água

**Nº de demãos** : 3 a 5 demãos

## CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L

## HIGIENE E SEGURANCA

Consultar a ficha de segurança FISPQ no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.